

Hostacom CR 1171 G1 G81493

Talc

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom CR 1171 G1 is a talc filled PP copolymer, with medium melt flow rate, high impact resistance and good UV resistance. This grade is delivered in customer customized colors. This Data Sheet is giving general properties, some of them may be slightly altered upon color selected. For regulatory compliance information, see Hostacom CR 1171 G1 G81493 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS). This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель | | |
| Характеристики | Сополимер Высокая ударопрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Средняя степень жидкости | | |
| Используется | Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 0.990 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 21.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 1800 | MPa | ISO 178/A |
| Флекторный стресс ² (23°C) | 26.0 | MPa | ISO 178/A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ISO 180/1A |
| -30°C | 4.2 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| 23°C | 20 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 54.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 54.0 | °C | ISO 306/B |
| NOTE | | | |

| | |
|----|------------|
| 1. | 1.0 mm/min |
| 2. | 1.0 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

