

## Axiall PVC 6702

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

An expandable, low gravity, injection molding compound specifically developed for footwear applications.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243321		
Характеристики	Foamable		
	Низкая плотность		
Используется	Обувь		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	7.93	MPa	
100% Strain	4.14	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	171	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat