

# McCann PP M30CHPP10

30% Карбонат Кальция

Polypropylene Homopolymer

McCann Plastics Inc.

## Описание материалов:

Good Gloss.

Calcium Filled 30%, Polypropylene Homopolymer / Lawn & Garden, Appliance, Furniture, Housewares, Toys and general purpose applications requiring medium impact, medium stiffness, and good flow. Custom color and UV stabilized versions also available.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Общее назначение		
	Хороший поток		
	Хорошая жесткость		
	Гомополимер		
	Средний блеск		
Средняя ударопрочность			
Используется	Приборы		
	Мебель		
	Общее назначение		
	Товары для дома		
	Оборудование для газонов и сада		
	Игрушки		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	58	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	2320	MPa	ASTM D790

Flexural Strength	46.9	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	43	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	10.8	J	ASTM D3029
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	НВ		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat