

## Geon™ Vinyl Flexible SL60

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible SL60 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Household Applications. Primary characteristic: uv stabilized.

Главная Информация	
Добавка	Биоцид UV Stabilizer
Характеристики	Средний блеск УФ-поглощение
Используется	Аксессуары для ванной комнаты
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	61		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	12.1	MPa	
100% Strain	4.14	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	350	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	35.0	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-42.2	°C	ASTM D746

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	188 to 199	°C	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	166 to 171	°C	

NOTE	
1.	Type IV, 510 mm/min

- 
- |    |                     |
|----|---------------------|
| 2. | Type IV, 510 mm/min |
| 3. | Die C, 510 mm/min   |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

