

Neoflex™ 8085

Thermoplastic Elastomer

Zylog Plastalloys Pvt. Ltd.

Описание материалов:

Neoflex 8085 is a soft, Thermoplastic Elastomer intended for Injection, Blow Moulding & Extrusion applications.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Мягкий |
| Используется | Применение выдувного формования |
| Метод обработки | Выдувное формование Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес ¹ | 0.970 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec, 23°C) | 85 | | ASTM D2240 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tensile Stress ² (100% Strain) | 6.67 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение ³ (Break) | 9.61 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ⁴ (Break) | 650 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ⁵ | 53.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Комплект сжатия (70°C, 22 hr) | 65 | % | ASTM D395B |

| NOTE | |
|------|--------------------|
| 1. | 23°C |
| 2. | C mold, 500 mm/min |
| 3. | C mold, 500 mm/min |
| 4. | C mold, 500 mm/min |
| 5. | C mold, 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

