

SHIN-A SEC-365

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

Описание материалов:

Isocyanate-Modified Epoxy (Halogen-Free)

Solvent: Acetone

Features: Br Free, Tg = 165 - 175°C (Var.)

Главная Информация

Характеристики	Бром бесплатно Без галогенов
Используется	Клеи Нанесение покрытия Краска Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость (25°C)	< 1.00	Pa·s
Ероху Equivalent	250 to 300	g/eq
N.V.	74.0 to 76.0	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

