

TOTAL Polypropylene PPR LX5 02-15

Polypropylene Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

TOTAL Polypropylene LX5 02-15 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in North America for film extrusion.

Important attributes of TOTAL Polypropylene LX5 02-15 are:

Good Sealability

Food Contact Acceptable

Good Aesthetics

Good Processability

Typical applications include:

Film

Food Contact Applications

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошее тепловое уплотнение Хорошая технологичность Термогерметичный Низкий уровень извлечения Термогерметичность при низкой температуре Оптика 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Пленка Многослойная пленка 		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.895	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	12	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Сектантный модуль-1% сектант, MD (50 µm)	377	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD (Break, 50 µm)	48.0	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break, 50 µm)	800	%	ASTM D882
Температура инициализации уплотнения (50 µm)	105	°C	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	119	°C	DSC

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 50.0 µm)	96		ASTM D2457
Haze (50.0 µm)	0.30	%	ASTM D1003

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	218 to 274	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat