

Ecomass® 1080ZC86

Порошок из нержавеющей стали

Polyamide

Ecomass Technologies

Описание материалов:

Ecomass®1080ZC86 is a polyamide material, and the filler is stainless steel powder filler. This product is available in North America and is processed by injection molding.

Ecomass®The main features of 1080ZC86 are:

Good toughness

non-toxic

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Порошковый наполнитель из нержавеющей стали		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Нетоксичный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка	0.80 - 1.0	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	6000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	6.0	kJ/m ²	ISO 180/A
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Осушитель сушилка	73.9	°C	
Время сушки-Осушитель сушилка	4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	204 - 249	°C	
Температура формы	54.4 - 76.7	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		
Back Pressure	0.103 - 0.172	MPa	
Screw Speed	100 - 250	rpm	
Тонаж зажима	3.4 - 5.5	kN/cm ²	
Подушка	6.35 - 12.7	mm	
Отношение винта L/D	20.0:1.0		

Коэффициент сжатия винта 2.5:1.0

Инструкции по впрыску

Pack (Hold) Pressure: 65 to 75% of Injection Pressure
Fill Time: 1.0 to 2.0 in/sec
Pack (Hold) Time: 10 to 15 sec
Cooling Time: As required
Feed Throat: Cooled
Nozzle Type: Reverse Taper
Check Type: Free Flow
Maximum Drying Temp: 200 °F
Dryer Dew Point: -20 to -40 °F
Minimum Air Flow: 0.8 to 1.0 CFM
Injection Pressure: As Required

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

