

Hostacom D1171 9176

25% тальк

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

25% talc filled copolymer,antistatic. Previously known as 2611PC TA5.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 25% наполнитель по весу		
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Сополимер		
	Антистатические свойства		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	2000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	21.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант	2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-20°C	2.9	kJ/m ²	ISO 179
23°C	8.8	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	110	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	60.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	55.0	°C	ISO 306

Дополнительная информация

Coefficient of Linear thermal Expansion, DIN 53752, 23 - 85°C, Parallel: 0.75 1/KFlammability, FMVSS 302: 40 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

