

Hostacom X M4 U34 102943

40% полезных ископаемых

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hostacom" X M4 U34 102943 is a 40% mineral filled PP homopolymer with high flow, high stiffness, low odour and high heat ageing stability. Used for heaters and air conditioning units. It is not intended for medical, pharmaceutical or drinking water applications.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению
	Высокий поток
	Высокая жесткость
	Гомополимер
	Низкий и без запаха
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Детали конструкции

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	11.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	100	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант (23°C)	4300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	32.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль-Сектант (23°C)	4600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (3.5% Strain)	53.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.5	kJ/m ²	ISO 179/e
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	25	kJ/m ²	ISO 179/eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

