

Eleme NGL070LG

Linear Low Density Polyethylene

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

NGL070LG is a Butene co-monomer based Linear Low Density Polyethylene Resin manufactured by IEPL using "SCLAIRTECH" solution polymerisation process of DU Pont, Canada (Now Nova Chemicals) designed for extrusion coating application. As a copolymer it offers excellent environmental stress crack resistance, tear strength, abrasion resistance, toughness, adhesion and sealing properties in a thin extrusion coating.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая прочность</p>		
Используется	<p>Покртия из фольги</p> <p>Сумка</p> <p>Композитный</p> <p>Нанесение покрытия</p> <p>Тканевое покрытие</p> <p>Бумажная краска</p>		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	<p>Экструзионное покрытие</p> <p>Покрытие</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.926	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	14.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D638
Флекторный модуль	375	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения	> 0.60		ASTM D1894

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	750	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	106	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat