

Karina IVORY PVC COMPOUND -E CAK 65

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

RECLAIMED PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR SOLES INJECTION.
SPECIAL ATTENTION TO THE COLOR BECAUSE WE DO NOT GUARANTEE TONES IN THE LOTS.
CAK = ALTERNATIVE COMPOUND

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Слоновая кость		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Устойчивость к истиранию	< 275	mm ³	DIN 53516
Сопротивление разрыву	> 30.0	kN/m	DIN 53507
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	63 to 67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 5.88	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat