

Teldene® H08CFM

Polypropylene Homopolymer

National Petrochemical Industries Company (NATPET)

Описание материалов:

Typical Applications

Transparent cast film

Used for shopping bags production

Engaged for packing film of snacks, pasta, bakery items, books, blankets, hosiery, shirts, lamination, automotive compounding, etc.

Key Characteristics

High transparency

High gloss and good printability after corona treatment

No slip or anti-blocking agents

Metallizable, calcium stearate free

Food contact approval for specific applications (refer to NATPET)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая печатаемость Гальваническое покрытие Подсветка Гомополимер Высокое разрешение Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка Пленка Сумка Литая пленка Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Кокструзионное формование Экструзия Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50

Yield	34.0	MPa	ISO 527-2/50
Fracture	23.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	13	%	ISO 527-2/50
Fracture	650	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	4.6	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	154	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 100 µm)	88		ASTM D2457
Haze (100 µm)	< 1.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	240 - 260	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

