

RTP 2740 S-80A

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

Описание материалов:

RTP 2740 S-80A is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Moisture Content	< 0.040	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	82		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	3.45	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Break, 3.20 mm)	10.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	41.2	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.7	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	163 to 204	°C	
Температура формы	15.6 to 37.8	°C	
NOTE			
1.	Die C, 510 mm/min		
2.	Die C, 500 mm/min		
3.	Die C, 500 mm/min		
4.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

