

BJB Polyurethane PC-14 A/B-C

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

PC-14 A/B-C is a low viscosity liquid, polyurethane gel system originally designed as a re-enterable encapsulant for telephone splice bundles and other cable enclosures. It features excellent wetting and penetration properties, and is compatible with all cable and splice components. PC-14 A/B-C is easily re-enterable by hand, or with minimal effort with tools.

PRODUCT HIGHLIGHTS:

Non-foaming, odorless

Does not contain MOCA, MDA, TDI or volatile ingredients

Non corrosive and compatible with plastic and metallic electrical components

Easy to use

Cures at room temperature

Easy re-entry and removal by hand of cured material if necessary

Главная Информация			
Характеристики	Низкий и без запаха Низкая вязкость Неагрессивных		
Используется	Кабельный кожух		
Внешний вид	Полупрозрачный Желтый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсулирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
-- 1	0.930	g/cm ³	
-- 2	0.980	g/cm ³	
-- 3	0.990	g/cm ³	
-- 4	1.01	g/cm ³	
-- 5	1.02	g/cm ³	
Удельный объем			
A/B only	1.00	cm ³ /g	
A/B-60% C	1.05	cm ³ /g	
Gel Time			
A/B only	10.0 to 15.0	min	
A/B-60% C	20.0 to 25.0	min	
Work Time ⁶			
A/B only : 25°C	5.0 to 10.0	min	

A/B-60% C : 25°C	15.0 to 20.0	min	
Коэффициент смешивания-Часть C	60.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A ⁷	10 to 20		
Shore OO ⁸	40 to 50		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 50		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость			ASTM D2393
25°C ⁹	630	cP	
25°C ¹⁰	150	cP	
25°C ¹¹	30.0	cP	
25°C ¹²	200	cP	
25°C ¹³	400	cP	
Время демолд (25°C)	120 to 180	min	

NOTE

1.	Part C
2.	A/B-60% C
3.	Part B
4.	A/B only
5.	Part A
6.	100g mass
7.	A/B only
8.	A/B-60% C
9.	Mixed (A/B only), Brookfield
10.	Mixed (A/B - 60% C), Brookfield
11.	Part C, Brookfield
12.	Part A, Brookfield
13.	Part B, Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

