

ALFATER XL® A90E 2GP0000

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALFATER XL®A90E 2GP0000 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) product. It can be processed by blow molding or extrusion and is available in North America, Europe or Asia Pacific. ALFATER XL®The application areas of A90E 2GP0000 include electrical/electronic applications, construction applications, wire and cable, sealing applications and the automotive industry.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Good dimensional stability

Good flexibility

good weather resistance

Главная Информация

Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая теплостойкая производительность старения Хорошая гибкость Озоновая защита Сопротивление щелочи Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Применение выдувного формования Катетер Кабельная оболочка Электрическое/электронное применение Строительные материалы Область архитектурного применения Уплотнение Применение в автомобильной области Профиль
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore A)	90		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	6.30	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	13.8	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	570	%	ISO 37
Tear Strength	50	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ¹ (100°C, 22 hr)	54	%	ISO 815
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70 - 80	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Температура расплава	195 - 215	°C	
NOTE			
1.	25%		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

