

ARMAMID® PA HC 30-1AP

Polyamide 6

Poly Plastic

Описание материалов:

ARMAMID® PA HC 30-1AP is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.45	g/cm ³
Формовочная усадка	0.30 to 0.50	%
Поглощение воды		
23°C, 24 hr	0.90	%
Saturation, 23°C	6.3	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.0	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	135	MPa
Флекторный модуль (23°C)	13500	MPa
Флекторный стресс	220	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength		
-40°C	18	kJ/m ²
20°C	32	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	192	°C
Температура плавления	220	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности ¹	1.0E+2	ohms
Сопротивление громкости ²	1.0E+4	ohms-cm
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Температура зажигания провода свечения	960	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	
Burn Resistant Category	PX-0	
NOTE		
1.	Dry	
2.	Dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

