

PONACOM ABS 7315

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ponachem Compound GmbH

Описание материалов:

PONACOM ABS 7315 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Характеристики	Средний поток		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/10.0 kg)	14 to 16	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	1.6	%	DIN 53495
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2200	MPa	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.0 to 11	kJ/m ²	ISO 179/2C
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	10 to 13	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ISO 306/B50
Температура плавления	210 to 240	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

