

Eleme BRG04235

Linear Low Density Polyethylene

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

Water storage tanks, chemical tanks, loft tanks, milk cans, pallets, refuse carts, storage bins, garbage bins, etc.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| Используется | Контейнеры Пищевые контейнеры Топливные баки Резервуары Мусорные контейнеры | | |
| Метод обработки | Ротационное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.932 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию (F50) | 150 | hr | ASTM D1693C |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 65 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 13.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 900 | % | ASTM D638 |
| Видимый модуль изгиба | 380 | MPa | ASTM D747 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 180 | kJ/m ² | ASTM D1822 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 123 | °C | ASTM D1525 ¹ |

| NOTE | |
|------|------------------|
| 1. | Loading 1 (10 N) |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

