

LubriOne™ NN-000/01M black SO

Polyamide 66

PolyOne Corporation

Описание материалов:

LubriOne™ NN-000/01M black SO is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in Europe. Applications of LubriOne™ NN-000/01M black SO include appliances and conveyors.

Главная Информация			
Характеристики	Смазка		
Используется	Компоненты прибора		
	Детали конвейера		
	Профили		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (275°C/2.16 kg)	52	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/2.16 kg)	57.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка ²	2.3	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2600	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	77.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	4.4	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (23°C)	2690	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	108	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.4	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	55	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	237	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	112	°C	ISO 75-2/A

NOTE

- ±0.03
- measured on tensile test bar

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

