

## SITRASAC 15E-L1 / C1004

Acrylonitrile Styrene Acrylate

SITRAPLAS GmbH

### Описание материалов:

SITRASAC 15E-L1 / C1004 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of SITRASAC 15E-L1 / C1004 are:

Good Mold Release

Mold Release Agent

Главная Информация			
Добавка	Пресс-форма		
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> ASA <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.09	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	13.0 to 17.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	> 40.0	MPa	
Break	> 30.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Yield)	> 3.0	%	ISO 527-2/50
Номинальное растяжение при разрыве	> 40	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	98.0 to 102	°C	ISO 306/B50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

