

## Radilon® S CV300 100 NAT

30% стеклянная бусина

Polyamide 6

Radici Plastics

### Описание материалов:

PA6 30% glass beads filled injection moulding grade. Natural colour.

Suitable for parts requiring good dimensional stability, reduced shrinkage and low warpage.

It provides a good surface finish to moulded parts.

ISO 1043 : PA6 GB30

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Хорошая жесткость			
	Хорошая поверхность			
	Низкая усадка			
	Низкий уровень защиты			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Метод обработки	Литье под давлением			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA6 GB30			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.34	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C, 2.00 mm	8.0	--	%	
Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	2.2	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4100	2500	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Yield)	65.0	35.0	MPa	ISO 527-2/1A/5
Растяжимое напряжение (Yield)	3.0	15	%	ISO 527-2/1A/5
Номинальное растяжение при разрыве	11	40	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль <sup>1</sup>	3700	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>2</sup>	115	--	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA

-30°C	3.5	--		kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	4.0	5.5		kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength					ISO 179/1eU
-30°C	30	--		kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	35	40		kJ/m <sup>2</sup>	
<b>Тепловой</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>		<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature					
0.45 MPa, Unannealed	170	--		°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed	70.0	--		°C	ISO 75-2/Af
Викат Температура размягчения					
	200	--		°C	ISO 306/B50
Температура плавления <sup>3</sup>					
	220	--		°C	ISO 11357
<b>Электрический</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>		<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности					
	1.0E+12	1.0E+10		ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости					
	1.0E+15	1.0E+13		ohms-cm	IEC 60093
Comparative Tracking Index					
	600	--		V	IEC 60112
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>		<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Скорость горения					
	0.0	--		mm/min	FMVSS 302
Огнестойкость (0.800 mm)					
	HB	--			UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)					
	650	--		°C	IEC 60695-2-12
<b>Иньекция</b>	<b>Сухой</b>	<b>Единица измерения</b>			
Температура сушки-Осушитель сушилка					
	80.0			°C	
Время сушки-Осушитель сушилка					
	2.0 to 4.0			hr	
Точка росы-Осушитель сушилка					
	< -20.0			°C	
Рекомендуемая максимальная влажность					
	0.15			%	
Температура обработки (расплава)					
	240 to 280			°C	
Температура формы					
	80.0 to 90.0			°C	
Скорость впрыска					
	Moderate-Fast				

**NOTE**

---

1.	2.0 mm/min
2.	2.0 mm/min
3.	10°C/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

