

Epoxies, Ect. 40-3911

Серебристый

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

40-3911 is an electrically conductive epoxy adhesive. 40-3911 is formulated without solvents and is therefore a 100% solids system. It is highly filled with silver resulting in a volume resistivity of 5×10^4 ohm-cm.

This one component system cures quickly at elevated temperatures making it a suitable adhesive for many electronic assembly operations. It is a good choice for lid sealing and die bonding applications.

Features:

Electrically conductive

Thermally conductive

Cures quickly with heat

One component - no mixing required

Solvent-free

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебристый		
Характеристики	Электропроводящий		
	Быстрое лечение		
	Хорошая адгезия		
	Теплопроводящий		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Электрическое/электронное применение		
	Уплотнения		
Внешний вид	Серебристый		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура перехода стекла	> 140	°C	
CLTE-Поток	4.5E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность	2.4	W/m/K	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Цвет	Silver		
Плотность (25°C)	4.04	g/cm ³	
Время отверждения			
	160°C	0.17	hr
	150°C	0.50	hr
	120°C	1.0	hr
Срок службы горшка ¹ (25°C)	130000	min	

Срок годности

25°C	3	month
-10°C	6	month
-40°C	12	month

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore D)	85	
Сопrotивление громкости ²	5.3E-4	ohms-cm

NOTE

- 100 grams
- Cured @ 160°C for 20 minutes

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat