

MORETEC™ 0138NK

Linear Low Density Polyethylene

Prime Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

MORETEC™ 0138NK is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of MORETEC™ 0138NK include agricultural, film and wrap.

Characteristics include:

Clarity

High Strength

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость Высокая прочность		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Пленка Эластичная пленка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.916	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию	< 1000	hr	ASTM D1693
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	52		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	170	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	9.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, Injection Molded)	< 300	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	170	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	103	°C	ISO 306
Температура плавления	117	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

