ExxonMobil™ LLDPE LL 6407.67

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 6407 is an ethane copolymer with narrow molecular weight distribution, developed for applications with excellent environmental stress cracking resistance requirements. The resin has good processability, minimum warpage and excellent toughness suitable for low temperature durability.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.8	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	238	hr	ASTM D1693B
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	17.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790B
1% secant	727	MPa	ASTM D790B
2% secant	638	MPa	ASTM D790B
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	112	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	127	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация			
□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.			
Юридическое заявление			
□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat