

Weatherflex™ CS1522WX NTL70B

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Weatherflex™ CS1522WX NTL70B is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by wire & cable extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Flame Retardant

Good Flexibility

Wear Resistant

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E179500-226775 | | |
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| | Хорошая стойкость к истиранию | | |
| | Хорошая химическая стойкость | | |
| | Низкое (нет) Содержание свинца | | |
| | Низкий уровень дыма | | |
| | Гибкость при низкой температуре | | |
| Используется | Гибкая изоляция шнура | | |
| | Гибкий кабель с гнездом | | |
| | Применение проводов и кабелей | | |
| Рейтинг агентства | CSA неуказанный рейтинг | | |
| | UL неуказанный рейтинг | | |
| Метод обработки | Провод и кабель экструзии | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.22 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 70 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 14.5 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400 | % | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -60.0 | °C | ASTM D746 |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C | ASTM D2863 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

Индекс кислорода

31

%

ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat