

Generic Polyolefin, Unspecified - Unspecified

Наполнитель

Polyolefin

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Polyolefin, Unspecified - Unspecified
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.924 - 1.11	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13 - 20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	60 - 66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	17.1 - 19.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	750 - 1750	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	780 - 800	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	17.6 - 25.2	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	56.7 - 111	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	45.0 - 90.6	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	202 - 218	°C	
Средняя температура	207 - 224	°C	
Передняя температура	213 - 229	°C	
Температура сопла	210 - 227	°C	
Температура формы	37.8 - 37.9	°C	
Давление впрыска	5.31 - 7.16	MPa	
Удерживающее давление	5.17 - 6.03	MPa	
Back Pressure	0.685 - 0.689	MPa	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Polyolefin, Unspecified - Unspecified
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

