

## TITANCEED® mL1064

Linear Low Density Polyethylene

Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.

### Описание материалов:

TITANCEED® mL1064 is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for film extrusion.

Important attributes of TITANCEED® mL1064 are:

Antioxidant

Hexene Comonomer

Impact Resistant

Puncture Resistant

Typical applications include:

Bags/Liners

Film

Coating Applications

Packaging

Wrap

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Хорошая просадка		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность		
	Гексен-комномер		
Стойкий к проколу			
Используется	Сумки		
	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Сверхпрочные сумки		
	Ламинаты		
	Многослойная пленка		
Эластичная пленка			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	

Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm, Blown Film	147	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm, Blown Film	157	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 25 µm, Blown Film	53.9	MPa	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	34.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm, Blown Film	450	%	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	500	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	580	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	330	g	
TD : 25 µm, Blown Film	4000	g	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	40		ASTM D2457
Haze (25.0 µm, Blown Film)	15	%	ASTM D1003
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	180 to 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

