

## DENILUB B 20G 3TF

30% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate

Vamp Tech

### Описание материалов:

PBT 30% glass fiber reinforced with PTFE.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Добавка	PTFE лубрикант		
Характеристики	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.55	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.50	%	
Across Flow	0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	105	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Коэффициент трения			ASTM D1894
Dynamic	0.21		
Static	0.16		
Коэффициент износа <sup>1</sup>	20.0	10 <sup>-10</sup> m <sup>3</sup> h/N·m·h	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
Незубчатый изод ударная прочность	45	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	210	°C	ASTM D648A
Викат Температура размягчения	205	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>
NOTE			
1.	Thrust Washer		
2.	Loading 2 (50 N)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

