

Karina WHITE PVC COMPOUND -E 837-10/ 68-Y-CRA

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina WHITE PVC COMPOUND -E 837-10/ 68-Y-CRA is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Белый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.37 to 1.43 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Цвет A | -1.39 to 0.210 | | ME 12 |
| Цвет b | 1.67 to 3.27 | | ME 12 |
| Color L | 95.6 to 97.2 | | ME 12 |
| Heat Deflection Temperature | > 62 | °C | ASTM D648 |
| Крутящий момент | 45.0 | | ME 37 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec) | 78 to 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 34.3 | MPa | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | > 84 | J/m | ASTM D256A |
| Обратная Нотч Izod Impact | 2800 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | > 68.0 | °C | ASTM D1525 |
| NOTE | | | |

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat