

## KMI PP KM083-MJ

Polypropylene Impact Copolymer

KMI Group, Inc.

### Описание материалов:

KM083-MJ is a high impact block copolymer which has more ethylene contents than normal block copolymer. This grade is designed to be processed in conventional injection molding equipment. It should ultra high melt flow, controlled rheology and has medium impact resistance and high strength and stiffness.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Блок сополимер</p> <p>Жесткий, высокий</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Контролируемые Реологические</p> <p>Высокая яркость</p> <p>Средняя ударопрочность</p>
Формы	Частицы
Метод обработки	<p>Многokrатное литье под давлением</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	60	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1270	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Distortion	105	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

