

Tekumid 6 BS

Polyamide 6

TEKUMA Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Tekumid 6 BS is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Europe. Primary attribute of Tekumid 6 BS: Flame Rated.

Главная Информация				
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плавкий объем-расход (MVR)	110	--	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3200	1000	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	80.0	40.0	МПа	ISO 527-2
Растяжимый ползучий модуль (1 hr)	--	800	МПа	ISO 899-1
Флекторный модуль	2900	850	МПа	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
23°C	< 10	25	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	No Break	No Break		
23°C	No Break	No Break		
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	< 10	25	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	No Break	No Break		ISO 180/1U
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	55.0	60.0	°C	ISO 75-2/A
Воспламеняемость	Сухой	Состояние		Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-2	--		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

