

## LARIPUR® LPR 5925

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

COIM S.p.A.

### Описание материалов:

LARIPUR®LPR 5925 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is injection molding.

LARIPUR®The main features of LPR 5925 are:

- Good toughness
- Good tear strength
- good weather resistance
- chemical resistance
- Wear-resistant

Главная Информация			
Характеристики	Прочность при низкой температуре Хорошая прочность на разрыв Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Хорошая прочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	59		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	235	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	16.4	MPa	ASTM D412
100% strain	18.7	MPa	ASTM D412
300% strain	45.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	68.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D412
Tear Strength	171	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	146	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			

Abrasion loss, DIN 53516: 40 mm<sup>3</sup>Tosion Test, ASTM D 1043, 20° C: 58 MPaTosion Test, ASTM D 1043, -20° C: 370 MPaImpact Test, ASTM D 256, -20° C: 5.0 KJ/m<sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

