

Envirez® MR 56301

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Cast polymers - Marble Resins

Properties

Recycle content resin

Главная Информация		
Переработанное содержание	Да	
Метод обработки	Литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	500	mPa·s
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Gel to Peak	6.0	min
Пик Exotherm	149	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	15 to 19	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

