

Dorlyl PVC GFG 52D

Polyvinyl Chloride

DORLYL S.N.C.

Описание материалов:

GFG 52D is a compound that can be presented in : opaque, transparent, colored, with a very high impact resistance and optimum stress cracking resistance

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Ультра высокая ударпрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошее сопротивление растрескиванию Соответствие пищевого контакта | | |
| Используется | Упаковка Бутылка Пищевая упаковка | | |
| Рейтинг агентства | Европейский пищевой контакт, не Номинальный | | |
| Внешний вид | Белый Полупрозрачный Непрозрачный Желтый Прозрачный/прозрачный Фиолетовый | | |
| Формы | Порошок Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзионное выдувное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.31 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Видимая плотность | 0.77 | g/cm ³ | ISO 60 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 74 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 210 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль (23°C) | 2200 | MPa | ISO 178 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 18 | kJ/m ² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 72.0 | °C | ISO 306/B |

Дополнительная информация

Stabilization: TinVolatile Matter, ISO 1269: <0.2%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat