

Boltaron 9230

Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 9230 is a proprietary, extruded sheet, designed for use as aircraft window shades. Boltaron 9230 offers maximum light blocking characteristics, excellent impact strength, abrasion resistance, stain and chemical resistance, and thermoformability. Boltaron 9230 meets stringent FAA regulations for flammability. Boltaron 9230 is available as a single color (9230) or as a double color (9230C) construction.

Colors: Custom

Gauges: 0.047 to 0.060

Widths: Up to 48"

Lengths: Up to 120"

Textures:

Coarse Matte (CM)

Felt (FT)

Haircell (HC)

Levant (LT)

Mesa (MS)

Suede (SD)

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Высокая ударопрочность Устойчивый к пятнам
Используется	Интерьеры самолетов
Рейтинг агентства	Далеко 25,853
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Лист
Метод обработки	Экструзия Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	108 to 110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5 to 37.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2070 to 2280	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	59.3 to 63.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact	800 to 960	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Annealed)	71.7 to 72.8	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
FAA Flammability			FAR 25.853
12 sec.	Pass		
60 sec.	Pass		
Индекс распространения пламени (3,18 мм)	< 10.0		ASTM E162
Температура формования	168 to 188	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

