

## RELENE® 22FA002

Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

### Описание материалов:

22FA002 is a film grade Low Density Polyethylene (LDPE) produced by high pressure tubular process. It has been specially designed for the production of film with good environmental stress crack resistance, mechanical and impact resistance. Film produced from this grade is ideally suitable for heavy duty applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p>		
Используется	<p>Пленка</p> <p>Сверхпрочные сумки</p> <p>Вкладыши</p> <p>Термоусадочная пленка</p>		
Рейтинг агентства	<p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152</p> <p>10141-1982</p> <p>10146-1982</p>		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	26.0	MPa	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	24.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	400	%	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	600	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	220	g	ASTM D1709A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

