

Plastiglas Sensacryl® FP

Acrylic

Plastiglas de Mexico S.A de C.V.

Описание материалов:

Acrylic sheet is well known for its excellent properties in weather ability, durability and gloss, resulting in its superior performance in a wide variety of applications.

In addition to the generally recognized quality of acrylic sheet, Sensacryl FP, a cross linked cell cast acrylic sheet, has outstanding properties, allowing the thermoformer to archive very good results in sanitary appliances such as bath tubs, shower trays, vanities, etc.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Прочный Хорошая устойчивость к погоде Средний блеск		
Используется	Аксессуары для ванной комнаты		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Лист		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.20 to 0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	95 to 100		ASTM D785
Твердость барколя	48 to 52		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2550	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	68.9 to 75.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0 to 6.0	%	ASTM D638
Flexural Strength	89.6 to 103	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	21 to 32	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	91.1	°C	ASTM D648
Температура плавления	180 to 210	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

