

Garaflex™ O 9949RA NATURAL

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

Описание материалов:

GARAFLEX O 9949RA IS A PBB, PBBE AND PBBO FREE, 105C DEGREE, FLAME RETARDED, OLEFINIC THERMOPLASTIC ELASTOMER INTENDED FOR FLAT RIBBON PRIMARY AND HEAT TRACING CABLE.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Кабельная оболочка		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15 - 1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw D	56 - 62		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	46 - 52		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.762 mm)	8.96	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	190	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-50.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
23°C, 1 MHz	2.36		ASTM D150
23°C, 1.00 GHz	2.45		ASTM D150
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
23°C, 1 MHz	5.0E-4		ASTM D150
23°C, 1.00 GHz	1.0E-4		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	29	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зона цилиндра 1 темп.	166	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	188	°C	

Зона цилиндра 3 темп.	193	°C
Зона цилиндра 4 темп.	199	°C
Зона цилиндра 5 темп.	204	°C
Температура адаптера	204	°C
Температура расплава	204 - 216	°C
Температура матрицы	204	°C

Инструкции по экструзии

Screen Pack: 40/80 or 40/100

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

