

Rainmaker Polypropylene MCHPGL40

40% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

Rainmaker Polymers LLC

Описание материалов:

Rainmaker Polypropylene MCHPGL40 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 40% glass fiber. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of Rainmaker Polypropylene MCHPGL40: Homopolymer.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 40% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Гомополимер | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.24 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 68.9 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 6890 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 75 | J/m | ASTM D356 |
| Gardner Impact | < 1.36 | J | ASTM D5420 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 157 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 149 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat