

Axiall PVC 8880

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose non-lead stabilized extrusion compound.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая гибкость		
Используется	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	10.9	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	16.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	330	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	185	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

