

## Devcon R-Flex™

Polyurethane

Devcon

### Описание материалов:

Self-leveling liquid urethane that in minutes turns into a non-sag putty for repairing gouges, tears, and holes and coats clips for heavy weight SBR conveyor belt.

Intended Use:

Repair holes, gouges, and tears in SBR conveyor belt

Coats hinged or solid plate fastener systems to protect them from cleaner damage

Rebuild worn rubber top ply of SBR belts protecting surface from abrasion and impact from aggregate

Product features:

High adhesion to SBR belts creating "surface pull" to polymer

Self-leveling liquid that develops into a non-sagging putty

Belt back into service in 1 1/2 hours

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Конвейер Ремонтный материал		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.990	cm <sup>3</sup> /g	
Твердое содержание-По объему	94	%	
Потеря истирания	270	mg/1000 cycles	
Maximum Operating Temperature			
Dry	82	°C	
Wet	49	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	92		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	10.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D412
Tear Strength	47.3	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	14	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 88		
Hardening method	Mixing ratio by weight: 12		

Срок службы горшка	4.0	min
--------------------	-----	-----

Срок годности	100	wk
---------------	-----	----

#### Дополнительная информация

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
--------------------	----------------------	-------------------

Время отверждения	1.5	hr
-------------------	-----	----

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

