

ELASTOSIL® N 199

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Wet-Type Gaskets, Automotive & Transportation

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Bonding & Sealing, Renewable Energies

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Colorless		
Плотность	1.06	g/cm ³	ISO 2781
Время отверждения	8.0	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	30.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	35		ISO 868
Прочность на растяжение	4.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	450	%	ISO 37
Tear Strength	8.00	kN/m	ASTM D624B
Tracking Resistance	>600		IEC 60587

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

