

Retpol® 049/1

20% полезных ископаемых

Polypropylene

PolyPacific Pty. Ltd.

Описание материалов:

Jazz 049/1 is a 20% mineral filled polypropylene compound. It is a high flow injection moulding grade developed for rigid components requiring good dimensional stability. Due to the use of regrind material, properties may vary more than for standard grades.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 20% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Высокий поток		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	19	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	1.0 to 1.4	%	ASTM D955
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100 to 120	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Рекомендуемый Макс измельчения	20	%	
Температура обработки (расплава)	200 to 260	°C	
Температура формы	20.0 to 60.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

