

Toppyl SP 2000 B

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Toppyl SP 2000 B is a fully formulated seal peel solution especially developed for the blown film technology.

This product has been designed to offer a peelable seal to PE substrates or to seal & peel against itself and is suitable for non-sterilisable applications.

Toppyl SP 2000B is a solution created to replace completely the sealing layer in a coextruded film.

It provides a constant easy-opening force over a wide sealing temperature window and is readily processable on conventional equipment in both mono and co-extruded structures.

EU and FDA compliance information about this product can be found in separate product documentation.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация	
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошее тепловое уплотнение Хорошая прочность расплава Хорошая прочность на разрыв Средняя антиблокировка Средняя комбинация Полукристаллический Очень широкий диапазон уплотнения
Используется	Пленка
Рейтинг агентства	ЕС неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг
Метод обработки	Выдувная пленка Кокструзия Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.912	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.25		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-MD	185	MPa	ASTM D882

Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	9.00	MPa	
Break	28.0	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	670	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	110	°C	DSC
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	170 to 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

