

ExxonMobil™ LDPE LD 159AC

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 159AC is an LDPE grade, which offers good draw down combined with good mechanical strength.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (450 ppm)		
	Стабилизатор тепла		
	Скольжения (500 ppm)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	235	MPa	
1% Secant, TD	275	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	24.0	MPa	
TD : Break	20.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	200	%	
TD : Break	520	%	
Ударное падение Dart	140	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	450	g	
TD	170	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	62		ASTM D2457
Haze	8.5	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

