

APEX® 74-8126A-56

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

It is recommended to follow General Motors specifications and is not approved.

Главная Информация			
Внешний вид	Непрозрачный Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	66		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	10.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D638

Дополнительная информация

□□□□: 075

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

