

Mirathane™ E265

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

Mirathane™ E265 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ E265 include additive/masterbatch, hose/tubing, consumer goods and engineering/industrial parts.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Flexibility

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Гибкость при низкой температуре</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>Уплотнение</p> <p>Обувь</p> <p>Шланг</p> <p>Инжекционный метод литья</p> <p>Модификация пластмасс</p> <p>Трубка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17 to 1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	100	mm ³	DIN 53516
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	2.50 to 3.00	MPa	
300% Strain	4.50 to 5.00	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	20.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	650 to 700	%	ASTM D412
Tear Strength	50.0 to 65.0	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла			

-- 1	-45.0	°C	ASTM D3417
--	-42.0	°C	DSC

NOTE

1. 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat