

Sylvin 9077-75LMW Red 6190

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 9077-75 LMW Red 6190 Is A Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications. This Compound Has A Underwriters Laboratories Listing As A Recognized Component.

Главная Информация			
UL YellowCard	E86418-252042		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Красный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	75		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	5.52	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	190	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	26.3	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	163 - 174	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

