

## RTP 1200 T-70A UV

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

RTP Company

### Описание материалов:

UV Stabilized

#### Главная Информация

Добавка	УФ-стабилизатор
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.50 - 1.5	%	ASTM D955
Moisture Content	0.010	%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 3.20 mm)	15.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 500	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>3</sup>	70.1	kN/m	ASTM D624

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	107	°C
Время сушки	6.0	hr
Dew Point	-17.8	°C
Температура обработки (расплава)	185 - 218	°C
Температура формы	37.8 - 60.0	°C
Давление впрыска	68.9 - 103	MPa

#### Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

#### NOTE

1.	C mold, 500 mm/min
2.	Mouth die C, 500 mm/min
3.	C mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

